


SYNTEKO HARDWAX OIL



Synteko HARDWAX OIL (tvrdý voskový olej) je založen na obnovitelných přírodních složkách, jako je borovicový pryskyřičný olej, vosky a lněný olej. Je vhodný pro všechny druhy dřeva v interiéru, podlahový nábytek a vnitřní dřevěné konstrukce. Synteko HARDWAX OIL odpuzuje vodu, chrání povrch před nečistotami. Má vysokou odolnost proti opotřebení. Snadno se zpracovává bez viditelných překryvů, resp. napojení

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	uretanem modifikovaný borovicový olej, lněný olej, vosky
Spotřeba	1l na 20-30 m ² v jedné vrstvě v závislosti na druhu a stavu dřeva
Obsah sušiny	45%
Teplota při zpracování	+15 až +25° C
Doba schnutí	1 vrstva 2 hodiny; 2 vrstva 24 hodin
Skladování a trvanlivost	2 roky od data výroby, max. skladovací teplota +40° C při uzavřeném balení. Pokud je balení otevřeno může dojít při delším skladování při vytržení. Skladujte vzůru nohama a mimo dosah dětí. Není citlivý na mráz.
Balení	1l (600 ks na paletě) a 5l (120 ks na paletě) plechovky, Paleta 600 l

PŘÍPRAVA

Povrch zbuste na holé dřevo. Na poslední broušení použijte brusnou mřížkou o zrnitosti 100. Synteko HARDWAX OIL lze také použít na předem naolejované povrchy. V těchto případech nanášejte olej ve velmi tenké vrstvě.



ZPRACOVÁNÍ

Synteko HARDWAX OIL by měl být při aplikaci udržován na teplotě mezi +15 až +25°C. Plechovku s olejem před použitím důkladně protřepejte. Synteko HARDWAX OIL se nanáší štětcem na tvrdé oleje nebo válečkem s krátkým vlasem v tenké a rovnoměrné vrstvě. Nechte zaschnout přibližně 2 hodiny. Pokud se je po aplikaci povrch drsný kvůli zvednutým dřevním vláknům, lehce jej přebrousíte mřížkou o zrnitosti 120 a opatrně odstraňte veškerý brusný prach. Aplikujte druhou tenkou vrstvu a nechte zaschnout alespoň 24 hodin. Je velmi důležité, aby olej nebyl nanášen příliš v silné vrstvě. Úroveň lesku lze upravit leštěním.

Poznámka ! Tkaniny, použité utěrky, hadříky atp. nasycené olejem se mohou samovznítit. Použitý materiál namočte do vody nebo uchovávejte v uzavřené nádobě. Nářadí lze očistit lakovým benzínem před vytvrzením oleje.

ÚDRŽBA

Na všech naolejovaných podlahách se doporučuje suché čištění. V případě potřeby vyčistěte pomocí prostředku Synteko SUPERCLEAN. Nenechávejte vodu na podlaze. Pokud je podlaha silně opotřebovaná, udržujte ji pomocí prostředku Synteko RE-COVER. Pokud to neposkytne požadovaný výsledek, lehce přebruste mřížkou o zrnitosti 120 a naneste novou vrstvu Synteko HARDWAX OIL.

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Synteko HARDWAX OIL není klasifikován a regulován podle C.H.I.P. Při zacházení s chemikáliemi buďte opatrní. Zajistěte dobrou ventilaci. Pokud existuje riziko postříkání, používejte ochranné brýle a rukavice. Pokud product přijde do kontaktu s pokožkou, omyjte ji mýdlem a vodou. Pokud se product dostane do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu na www.synteko.com

Výrobce:

Synteko AB

info@synteko.com

+46 303 563 30

Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden

www.synteko.com